



013784 **HIDROMAR EXT OIL TARIMA**

DESCRIPCION

Emulsión de aceites especiales en agua para barnizado a poro abierto.

PROPIEDADES

Impregna, nutre y protege la madera. Buena elasticidad. Resistente al desgaste. Hidrófobo, incorpora aditivos y ceras que repelen el agua. Buena resistencia al blocking. Contiene filtros UV para protección frente a acción solar. Permite la restauración. Fácil aplicación a brocha.

USOS

Tarimas y suelos de madera. Carpintería exterior clase de riesgo III. Posibilidad de entonar con pastas Hidrocrom TR hasta 5%. Mezcla Converter/Hidrocrom TR Carta de colores.

El producto está diseñado para realizar un acabado a poro abierto. Está concebido para impregnar y saturar la fibra de la madera evitando depositar exceso de material en forma de capa gruesa.

Se recomienda aplicar una capa delgada y estirarla bien con brocha o trapo evitando formar película. Pasadas 3-4 horas se puede aplicar una segunda capa del mismo modo. Se recomienda que al menos la primera mano sea coloreada para una mayor protección y durabilidad.

No permite repintado tras 24 horas sin lijado previo.

El producto se desgasta en forma de erosión controlada.

Se recomienda como mínimo un mantenimiento anual o en su defecto cuando se observe degradación.

Se realizará un lijado suave, limpieza con agua a presión y una vez seco se procederá al repintado.

CARACTERÍSTICAS Y ESTADO FISICO

Líquido. Fluido Característico

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad flujo a 25°C: 10"-12"DIN/4

Peso específico 25°C (kg/l): 1,020-1,040

pH: 8,0-9,2

Brillo 60°: FONDO

Sólidos (%): 19.990

COV's g/l:

% Carbono en peso:



OBSERVACIONES

En caso de ser necesario diluir: Utilizar agua, preferiblemente desionizada.

Condiciones de secado mínimas: Temperaturas superiores a 5°C con buena circulación de aire y humedad ambiental no superior al 70%.

No aplicar bajo luz del sol directa.

ALMACENAJE Y SEGURIDAD

En su envase original bien cerrado. Lugares frescos, a temperatura no inferior a 5°C y no superior a 30°C, alejado de fuentes de calor y de la luz del sol directa. En estas condiciones de almacenamiento el producto se mantiene estable durante 12 meses.

Para la utilización, se recomienda buena ventilación, uso de mascarilla con absorbente químico, gafas protectoras y guantes de goma.

NOTA: Todos los componentes son de uso general, en la Industria de Barnices y Pinturas.

NOTA

La información y datos técnicos que contiene el presente documento corresponden a nuestro mejor conocimiento, son exactos en cuanto al cumplimiento de las normas de formulación, control de calidad y procesos de producción internos de OMAR COATINGS S.A. El producto y la información están destinados al uso industrial para profesionales que posean las habilidades y conocimientos apropiados en la industria a la que se refiere el producto. Cualquier otro uso distinto al que hace referencia este documento quedará bajo su propia responsabilidad. La mano de obra, las condiciones ambientales, los equipos de aplicación y/o construcción, así como la calidad de los otros materiales y otras variables que afectan a los resultados están fuera de de nuestro control.